

MARIANO FARRUGIA

PELLI

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain


A M E R I C A N
V I N T A G E

MARIANO FARRUGIA


PELLI

A M E R I C A N
V I N T A G E


AMERICAN VINTAGE



Miel




Cognac



Arancio



Toffe




Tabaco




Testa di Moro




Lima




Verde botella




Burdeos



Cielo



Blue



Nero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL AMERICAN VINTAGE

Piel bovina plena flor anilina de espesor 0,9 - 1,1 mm. de origen europeo.

Tintura pasante, curtición al cromo. Refinición al agua con ceras naturales y resinas dispersas cuidadosamente que dotan al artículo de un look vintage. La piel American Vintage tiene una mano firme, tacto resbaladizo y a pariencia semiopaca.

Tratándose de una anilina, se deben aceptar ligeras variaciones de color entre diferentes lotes.

Superficie media: 4,8 - 5,0 m².

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor obtenido
Resistencia al desgarro, valor medio	UNI EN ISO 3377-1	N	≥ 20 N
Solidez del color al frote, mediante ciclos de ida y vuelta	UNI EN ISO 116480:1998	en seco 50 ciclos	≥ 3
		en húmedo 20 ciclos	≥ 3
	UNI EN ISO 11641:1998 ISO 11641 (PH8)	en sudor 20 ciclos	≥ 2
Solidez del color a la luz artificial	UNI EN ISO 105-B02 (MET. 5)	Escala de Azules	≥ 2 / 3
Resistencia a la flexión en seco	UNI EN ISO 5402 (50.000 ciclos)	Ciclos	Sin daño

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por defectos de la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. **La piel debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel.**

Evitar la luz directa del sol y la exposición a fuentes de calor.

