

MARIANO FARRUGIA

P E L L I

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 +34 968 75 10 51 FAX +34 968 79 26 72

Poligono Industrial La Herrada C/ Principe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain


A
N
A
V
A
S

MARIANO FARRUGIA

P E L L I

S A V A N A


S A V A N A



Blanco




Mokka




Chocolate



Fondant



Pietra




Cardenal



Camel




Rojo




Granito



Perla



Antracita



Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PIEL SAVANA

La piel Savana está caracterizada por su textura lisa, mano dúctil y aspecto sedoso.

Piel Bovina pre-grabada de origen Sudamericano.

Curtición al cromo, recurtida con resina sintética para dar cuerpo y elasticidad al mismo tiempo.

Tintura realizada con pigmentos.

Espesor: 0,8 - 1,1 mm.

Superficie media: 4,5 m²

Test	Método de Ensayo	Unidad de medida	Valor Mínimo	Valor Obtenido	
Determinación del pH índice de diferencia	EN ISO 4045	pH	3,5 (si el valor de pH < 4,0 ΔpH ≤ 0,7)	> 3,5 ≤ 0,7	
Resistencia al desgarrar, valor medio	EN ISO 3377-1	N	20 N	≥ 20 N	
Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta	EN ISO 11640 / 11641	en seco 500 ciclos	Escala de Grises	4	≥ 4
		en húmedo 80 ciclos		3/4	≥ 3/4
		en sudor 50 ciclos		3/4	≥ 3/4
Solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105-B02	Escala de Azules	4	> 5	
Adhesión del acabado en seco	EN ISO 11644	N/10 mm.	2 N / 10 mm	≥ 2,5 N / 10 mm	
Resistencia a la flexión en seco	EN ISO 5402-1	Ciclos	50.000	≥ 50.000	
Comportamiento frente al fuego	BS 5852-1: 79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo)		Pasa	
		Fuente de Ignición 1 (cerilla)		Pasa	

La experiencia nos dice que la mayoría de las reclamaciones por desperfectos en la piel, viene ocasionada por un mal cuidado y la utilización de productos no aptos para la misma. **La piel solo debe de ser tratada con limpiadores suministrados por el fabricante de la piel ("Kit de Limpieza Mariano Farrugia")**

