

FICHA TECNICA ARTICULO HORSY

La piel Horsy se caracteriza por su aspecto natural ya que es una piel que no esta refinada y muestra todo el esplendor del pelo natural.

Piel bovina de origen Europeo.

Espesor: 1,4 – 1,6 mm

Superficie: 4,5 – 5 m²

| TEST | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR MÍNIMO | VALOR OBTENIDO |
|--|------------------|---|---|----------------|
| Determinación del pH Índice de diferencia | EN ISO 4045 | pH | 3,5 (si el valor de pH < 4,0 Δ pH ≤ 0,7) | ≥ 3,2 ≤ 0,7 |
| Resistencia al desgarró, valor medio | EN ISO 3377-1 | N | 20N | ≥20N |
| Solidez del color al frote mediante ciclos de ida y vuelta | EN ISO 11640 | En seco 50 ciclos | 3 | ≥ 3 |
| | | En húmedo 20 ciclos | 3 | ≥ 3 |
| Solidez del color a la luz artificial | ISO 105-B02 | Escala de azules | 3 | ≥ 3 |
| Adhesión del acabado en seco | EN ISO 11644 | Este ensayo no procede en este tipo de piel | | |
| Resistencia a la flexión en seco | EN ISO 5402-1 | Ciclos | 20.000 | > 20.000 |

Recomendamos limpiar esta piel en un centro especializado. En el caso de tener que limpiar en casa, usar un paño humedecido solamente con agua fría, no usar ningún detergente o jabón.

TODO EL COLORIDO ESTÁ DISPONIBLE EN PELO CORTO Y LARGO