

## FICHA TECNICA ARTICULO DALMATA

Piel bovina

Curtición al cromo

Solidez a la luz : Superior 5 Escala de Blu

ISO 105 B02

Solidez al frote:

ISO 11640

	Ciclos	Valor
Seco	500	$\geq 4$
Húmedo	80	$\geq 4$
Sudor	50	$\geq 4$

Resistencia al desgarro: Superior 20 N

ISO 3377-1

Resistencia a la flexión: Superior 50.000 C

ISO 5402

Adherencia del acabado: Superior 2,5 N / Cm.

ISO 11644

pH del extracto acuoso: Superior 3,5 N

Cifra (solo para pH > 4) Mínimo 0.7

ISO 4045

Piel espesor: 1.2 mm a 1.4 mm

Exento de pentaclorofenol, sustancia química perjudicial para la capa de ozono.

La piel está curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar cuerpo y elasticidad al mismo tiempo. La tintura está hecha con anilina en bombo.

La refinición está hecha al agua.

La limpieza de la piel, debe hacerse con agua y jabón neutro, o productos suministrados por fabricantes de piel.